



## Utilisation

1. Laver la laine, fibre ou tissu pour enlever toute trace d'huile ou résidu qui pourrait affecter le résultat de la teinture. Sinon, faites tremper avant la teinture.
2. Dissoudre la teinture dans un petit contenant et de l'eau très chaude, la quantité de poudre variant selon le poids de la fibre à teindre. ½ once va teindre environ 3 lbs de fibre à une intensité medium. Les poudres peuvent aussi être mélangées lors de la dissolution pour créer de nouvelles couleurs.
3. Remplir un chaudron émaillé ou en stainless d'environ 2 gallons par livres de fibre à teindre. Ajouter la dissolution de teinture et bien mélanger. Ajouter la fibre à teindre. Faites chauffer jusqu'à ce qu'il y ait vapeur intense. Ajouter ¼ tasse de vinaigre. Mélanger très doucement la fibre pour qu'elle prenne bien la couleur.
4. Amener à légère ébullition pour 5 minutes. Vérifier si l'eau est devenue claire. (si non, ajouter ¼ tasse de vinaigre, mélanger de nouveau très doucement et revérifier plus tard).
5. Arrêter de chauffer et laisser refroidir complètement avant de toucher quoi que ce soit. Rincer l'item teint et laisser sécher à l'air.

**Utiliser 0,5% du poids de la fibre à teindre en teinture pour des teintes claires**

**Utiliser 1% du poids de la fibre à teindre en teinture pour des teintes médium**

**Utiliser 2% du poids de la fibre à teindre en teinture pour des teintes foncées**

Toutes les fibres n'ont pas la même absorption maximale de teinture. Les accessoires utilisés pour teindre ne devraient plus être utilisés par la suite pour préparer de la nourriture. Éviter d'ingérer ou de respirer la poudre.

## Comment calculer la quantité de teinture à être utilisée ?

100g de fibre X 1% = 1 gramme de poudre à teinture

## Un mélange ?

100g de fibre X 1% = 1 gramme de poudre à teinture

ou

1 gramme X 60% de bleu = 0.6 gramme de poudre à teinture bleu

1 gramme X 20% de rouge = 0.2 gramme de poudre à teinture rouge

1 gramme X 20% de jaune = 0.2 gramme de poudre à teinture jaune